

Описание Продукта

Vibra-Tite 211- модифицированный метакрилатный клей, низкой вязкости УФ-отверждения. Vibra-Tite ит 211 предназначен для склеивания стекла со стеклом и стекла с металлом.

Vibra-Tite является зарегистрированной торговой маркой НД Индастриз, Инк.

Свойства Неотвержденного материала

Химический тип: модифицированный метакрилат
Внешний вид: бледно-желтый
Токсичность: низкая
Содержание твердых веществ: 100%
Вязкость при 25°C
Брукфилд РВТ
Шпиндель 5 при 20 об / мин 70-150 хп
Удельный Вес 1.05

Типичная Производительность Отверждения

Скорость Излечения
УФ источник время: < 10 сек при 100 мВт/см²
Открытое время: < 10 сек при 100 мВт/см²
Скорость полимеризации: 1-3мм (60 сек)
при 100 мВт/см²

Показатели Отвержденного материала

Типичные Значения
Прочность на растяжение по ISO 6922
Пин-код (ГБ) для стекла: 1000-1600 пси

Общая Информация

Хранение

Продукт следует хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 10 ° С до 21 °С. Оптимальная температура хранения- 22±4 °С. Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при хранении в 22±4 °С.

Примечание

Данные предоставляются только для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты, полученные другими лицами, чьи методики не имеем никакого контроля. Рекомендуется, чтобы продукт был протестирован в производстве, где он будет использоваться.