

Описание Продукта

Vibra-Tite 215-это модифицированный метакрилат УФ отверждения. Vibra-Tite 215 предназначен для герметизации и склеивания прозрачных пластиковых изделий.

Свойства Неотвержденного материала

Химический тип модифицированная метакрилат

Внешний вид бледно-желтый

Низкая токсичность

Твердые вещества 100%

Вязкость при 25°C, Ср

Брукфилд РВТ

Шпиндель 5 при 20 об / мин 3500 хп

Удельный Вес 1.05

Типичная скорость отверждения

Скорость полимеризации

УФ время засветки: < 10 сек при 100 мВт/см²

Открытое время: < 10 сек при 100 мВт/см²

Скорость отверждения: 1-3мм 60 сек при 100 мВт/см²

Показатели Отвержденного материала

Типичные Значения

Прочность на растяжение по ISO 6922

Пин-код (ГБ) для стекла: 1000-1600 пси

Общая Информация

Хранение

Продукт следует хранить в прохладном и сухом месте при температуре от 10 ° С до 21 °С. Оптимальной для хранения 22±4 °С. Срок годности составляет 12 месяцев от даты изготовления при хранении в 22±4 ° с.

Примечание

Данные предоставляются только для информации и считаются достоверными. Мы не несем ответственности за результаты, полученные другими лицами, чьи методики не имеют никакого контроля. Рекомендуется, чтобы продукт был протестирован на предприятии, где он будет использоваться.

Vibra-Tite является зарегистрированной торговой маркой НД Индастриз, Инк.